



Allumage ça fume un peu n'ayant pas encore de masse il faut l'amorcer un peu, en plus la cheminée derrière n'est que provisoire, ça me permet de valider avant d'aller à la phase suivante, Début d'enduit barbouille en chauffe. L'argile est tamisé sommairement avec une grille qui élimine les éléments > 20 mn, puis on met tout dans une grosse poubelle et on malaxe avec un gros malaxeur à enduit et puis on projete sur les tuyaux et le fut



Au fur et à mesure ça colle et je règle un peu la couronne de cuivre, dessus barbotine d'argile puis poses des briques, tout cela en marche, Par moment mon mélange est peut être un peu humide mais ça colle toujours, Et ça ne fume pas, je déplace des briques sur l'ouverture pour optimiser l'ouverture du foyer. Pour l'instant j'ai mis un capteur de température sur le retour chaud, et il y a aussi un circulateur sur la sortie froide de la cuve, petit à petit je vais valider peut être thermosiphon phase chauffe et peut être impulsions avec le circulateur, on verra



Quand ça sera sec, j'enlèverais le coffrage et je pense avec le retrait j'aurais sûrement des fissures, Dimanche 10/03 je redécoupe le reste du ballon pour faire un dôme sur les briques qui sera recouvert d'argile pour faire un petit four, Les briques sont super chaudes et la fumée qui sort aussi donc pour la suite je devrais pouvoir réchauffer avec les fumées le ballon de 300 L connecté sur la cuve



Petit détail sur le foyer, ça chauffe et ça turbine